

## HARDLUX RUST BEATER

<b>VRSTA IZDELKA</b>	HARDLUX RUST BEATER je zračno sušeč antikorozijski premaz z odličnimi mehaničnimi svojstvi. HARDLUX RUST BEATER je temeljni in medslotjni premaz, ki ga lahko nanašamo neposredno na korozijo ki korozijo veže, nevtralizira in preprečuje nadaljnje širjenje.
<b>ASORTIMENT</b>	HARDLUX RUST BEATER
<b>RAZREDČILO</b>	Razredčilo za Hardlux rust beater .
<b>VIDEZ PREMAZA</b>	mat
<b>SUŠENJE</b>	1-2 urah. Sledeći sloj lahko nanašamo že po 60 minutah.
<b>VSEBINA SUHE SNOVI</b>	51±2 % (volumsko) 68±2 % (utežno)
<b>VISKOZNOST</b>	120 - 140 s (DIN 4, 20 °C), HRN EN ISO 2431:2012
<b>IZDATNOST</b>	10-11 m <sup>2</sup> /l površine za 1 sloj ob debelini suhega filma 30 µm
<b>PAKIRANJE</b>	0,75 l
<b>GOSTOTA</b>	1,3-1,4 kg/l (HRN EN ISO 2811-1:2016)
<b>HOS VREDNOST</b>	HOS: A(i) 500 g/l; maks: 480 g/l
<b>PODROČJE UPORABE</b>	Uporablja se kot protikorozijski hitro sušeći temeljni premaz za vseh vrst kovinskih konstrukcij, opreme za industrijo in druge kovinske opreme, ki je v normalnih okoliščinah deloma ali trajno izpostavljena vremenskim vplivom. Za končni sloj priporočamo Hardlux kovinski efekt lak / Hardlux profesional lax / Hardlux hammerschlag efekt lak / Kemolux BS lak / Kemocel BS lak.
<b>NAČIN NANOSA</b>	Da bi dosegli najboljši učinek, priporočamo, da odstranite vso rjo, ki se lušči, maščobo in vlago s površine kovine. Premaz nanesite s čopičem/valjčkom/brizganjem v dveh slojih. Izdelek dobro premešati pred in tekom uporabe!
<b>SKLADIŠČENJE</b>	Skladiščiti v suhih in zračnih prostorih, izven neposrednega dosega sončnih žarkov, pri temperaturi od +5 do +25°C.
<b>ROK VELJAVNOSTI</b>	5 leti v originalno zaprti embalaži.

Proizvajalec si pridržuje pravico do eventualnih kasnejših sprememb. Za vse nadaljnje informacije se obrnite na našo tehnično službo! Tehnični podatki se dajejo z namenom, da bi dosegli optimalne rezultate pri delu s proizvodi tvrdke CHROMOS-SVJETLOST brez obveznosti s strani proizvajalca.  
Sistem kakovosti kvalitete in varstva okolja je potrjen s strani TUV Hrvaška;  
Certifikat št. : 44 100 134668 / 44 104 134668



Za nijansu bolji!