

Tehničke informacije

BRAVO INSPIRE SANDE

*visokokvalitetan dekorativni završni
premaz za unutarnje zidove*



Opis

Visokokvalitetan dekorativni završni premaz za unutarnje zidove izrađen od kvalitetnog polimernog veziva i pigmenata kojima se postižu dekorativni efekti. Odlične je prionjivosti te otpornosti na velika opterećenja u eksploataciji, dobre paropropusnosti te vodoodbojan.

Područje primjene

Primjerena za dekorativnu zaštitu glatkih, unutarnjih zidnih površina s namjenom podizanja nivoa estetike u stambenim te poslovnim prostorima. Kontroliranim nanosom, ali u relativno jednostavnoj tehnici postiže se unikatan završni izgled na kojemu se izmjenjuju polja različite sjajnosti.

Asortiman

Proizvodi se u srebrnoj i zlatnoj nijansi, a primjenom Chromos-Svjetlost *Top Mix* sustava za strojno nijansiranje može se dobiti široki spektar nijansi iz nove BRAVO INSPIRE SANDE ton karte.

Svojstva proizvoda

Dobra pokrivenost
Neškodljiv
Otporan na pranje

Gustoća

1,0 – 1,2 kg/l (HRN EN ISO 2811-1)

Razrjeđivanje

Ne razrjeđuje se.

Sadržaj nehlapivih tvari

48±2 % (HRN EN ISO 3251)

Sadržaj hlapivih organskih spojeva

HOS: A(l), 200 g/l; maks. 50 g/l (HRN EN ISO 11890-1)

Priprema površine

Podloga mora biti potpuno suha, glatka, čista, bez slabo vezanih dijelova, prašine, masnih mrlja, gljivica i ostalih stranih tijela. Prije svakog bojenja podlogu je potrebno pregledati i utvrditi njezino stanje. Podloge zaražene plijesni tretirati biocidnom otopinom *Algenon* ili *Algenon Plus*, a zatim očistiti pomoću krpe ili četke i otopine univerzalnih sredstava za čišćenje. Sve slabo vezane dijelove podloge i starih premaza je potrebno ukloniti do zdravog dijela. Neravne površine, ovisno o veličini udubljenja, zapuniti sanacijskom žbukom ili izravnati disperzivnom masom za gletanje *Premium glet*. Nove podloge od vapneno-cementnih žbuka moraju se sušiti minimalno 14 dana, dok mase za izravnavanje minimalno dan po milimetru debljine materijala. U slučaju potpuno nove betonske podloge, vrijeme sušenja je minimalno mjesec dana. Nove podloge premazati impregnacijom *Simptra universal*

BRAVO INSPIRE SANDE

visokokvalitetan dekorativni završni premaz za unutarnje zidove

primer (omjer 1:3), a prilikom prebojavanja starih premaza intenzivnih nijansi poput žute, narančaste, crvene, potrebno je nanijeti međusloj impregnacije *Simpra grundmix primer* u približnoj nijansi. Na pripremljenu i adekvatno impregniranu površinu, nanijeti *Kemopol Premium*, nijansiran u nijansu približnu završnom sloju, pri tome poštivajući preporuke proizvođača.

Mjere sigurnosti

Potrebno je pridržavati se općih pravila za građevinske radove. Čuvati izvan dohvata djece. Nositi zaštitnu opremu. Prije uporabe pročitati Sigurnosno-tehnički list proizvoda.

Priprema i nanošenje materijala

Prije upotrebe materijal promiješati u originalnoj ambalaži.

BRAVO INSPIRE SANDE nanosi se postupno u manjim količinama četkom, kružnim pokretima u svim smjerovima u jednom sloju. Nanosi se približno na površinu do maksimalno 2 m². Ovisno o temperaturi prostora, 5 do 10 minuta nakon nanošenja, ista ploha prelazi se suhom četkom čime se potiskuje "pijesak" u željenom smjeru te time kreira konačan izgled površine.

Na jednu plohu nanositi proizvode iz iste proizvodne šarže. Različite proizvodne šarže, kao i proizvode nijansirane u *Top Mix* sustavu je potrebno egalizirati prije upotrebe. Za upotrebu pripremiti količinu proizvoda koja je dovoljna za obradu jedne plohe, ostatak čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži.

Kako bi se izbjegli vidljivi spojevi i tragovi valjka ili četke, savjetujemo nanošenje bez prekida od jednog do drugog krajnjeg ruba površine. Naknadni popravci nisu dozvoljeni. Bilo kakvo dorađivanje boje tijekom izvođenja radova nije dozvoljeno (razrjeđivanje, dodavanje koloranata i sl.).

Odmah nakon završetka radova alat oprati vodom.

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

Za sve nedoumice, molimo obratiti se prodajno-tehničkom savjetniku tvrtke Chromos-Svjetlost.

Uvjeti rada

Temperatura zraka, materijala i podloge za vrijeme obrade mora biti veća od +10 °C a manja od +25 °C, a relativna vlažnost zraka manja od 75 %. Niske temperature kao i visoka vlažnost zraka produljuju vrijeme vezivanja te mogu neravnomjerno promijeniti nijansu. Visoke temperature ljeti skraćuju otvoreno vrijeme rada materijala.

Izdašnost

8 – 10 m²/l ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge te nijansi.

Sušenje premaza

Potpuno sušenje premaza 1 – 2 h (20 °C i rel. vl. zraka 65 %). Ovisno o vremenskim uvjetima navedeni period se može produžiti.

Održavanje unutarnjih površina

Površine održavati otprašivanjem, eventualne mrlje čistiti mokrom krpom. Obnavljajuće bojanje nije moguće bez izravnavanja površine proizvodom *Premium glet* jer bi došlo do koncentriranja površina „pijeska“.

Rok valjanosti

1,5 godina od datuma proizvodnje u neotvorenoj ambalaži.

BRAVO INSPIRE SANDE

visokokvalitetan dekorativni završni premaz za unutarnje zidove

Transport i skladištenje

Skladištiti u originalnoj, tvornički zatvorenoj ambalaži u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka i na temperaturi od +5 °C do +25 °C. U zimskim uvjetima proizvod zaštititi od smrzavanja.

Postupanje s ostacima proizvoda i ambalažom

Ambalažu u potpunosti isprazniti od sadržaja. Istu predati u reciklažno dvorište. Pravne osobe predaju kao ambalažni otpad ovlaštenom sakupljaču.

Kontrola kvalitete

Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama te europskim i hrvatskim normama. Proizvod je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Chromos-Svjetlost d.o.o. na temelju čega se na zahtjev kupca dostavlja uvjerenje o kvaliteti proizvoda.


Opće napomene

Navedene vrijednosti tehničkih karakteristika odnose se na osnovne proizvode. Nijansiranjem proizvoda može doći do manjih odstupanja kod pojedinih tehničkih karakteristika. Ovisno o svojstvima površine i načinu primjene proizvoda moguća su manja odstupanja u nijansi u odnosu na ton kartu. Nijansu proizvoda prije uporabe obavezno provjeriti na manjoj testnoj površini jer eventualne naknadne reklamacije nećemo moći uvažiti.

Prije korištenja materijala kupac je obavezan provjeriti kvalitetu proizvoda, a uočavanjem bilo koje nesukladnosti proizvoda dužan je zaustaviti ugradnju materijala i kontaktirati proizvođača, u suprotnome reklamacija neće biti prihvaćena.

Tehnički podaci rezultat su naših tehničkih i iskustvenih saznanja, a daju se s namjerom postizanja optimalnih rezultata u radu s proizvodima tvrtke Chromos-Svjetlost. Podaci ne sadrže pravnu ni ikakvu sekundarnu obvezu proizvođača niti korisnika oslobađaju obveze provjere prikladnosti proizvoda za određenu namjenu. Zbog uporabe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguća su manja odstupanja od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod primjene na površinama koje nisu navedene u pripadajućoj dokumentaciji potrebno je konzultirati proizvođača. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene tehničkih informacija. Važeće je samo najnovije izdanje. Ažurirane tehničke informacije nalaze se na internetskoj stranici www.chromos-svjetlost.hr ili se mogu zatražiti od proizvođača putem dolje navedene kontakt e-mail adrese. Za sve detaljnije informacije molimo obratiti se našoj tehničkoj službi. Prije uporabe obavezno pročitati sigurnosne oznake na ambalaži proizvoda. Sigurnosno-tehnički listovi dostupni su na zahtjev putem stl@chromos-svjetlost.hr ili msds@chromos-svjetlost.hr adrese.

O 8.3/2//1 | 21.04.2026.



Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TÜV Nord;
Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668